

Woodura Planks 3.0

Reflektionsvärde

Produktnamn	LRV-värde	Stdev
Oak Nature Broncé - Hard Smoked	10	0,7
Walnut Nature - Terra Brown	10	0,7
Oak Nature - Shadow Brown	12	1,3
Walnut Nature - Nature	13	0,7
Oak Nature Broncé - Medium Smoked	14	1,3
Oak Select - Terra Brown	16	0,3
Oak Nature - Mineral Grey	20	0,5
Oak Nature - Natural	27	3,8
Oak Select - Honey	28	2,1
Oak Select - Natural	28	3,0
Oak Nature - Honey	29	1,3
Oak Select - Earth Gray	31	1,9
Oak Nature - Earth Grey	31	1,1
Oak Select - Misty White	47	1.9
Oak Nature - Misty White	46	2.1
Ash Select - Earth Grey	40	1.8
Oak Nature - Powder White	57	2.5
Oak Select - Powder White	58	2.2
Ash Select - Powder White	70	3.0

Mätutrustning:	Minolta CM-700d (färgmätare 2 - S/N 11010821)
Belysning/Vinkel:	D65/10°
Mätare:	Spektrometer
Mätgeometri:	8° viewing angle
Mätyta:	Dia 8 mm/dia 11 mm
Inställning SCI:	Inkluderad
Spektroumfång:	400 nm till 700 nm vid 10 nm våglängd

På grund av den naturliga variationen i trä kommer det att finnas avvikelse från dessa testvärden. Standardavvikelse är en statistisk term som används för att mäta variationens variation runt ett genomsnitt.

Test och mätpunkter:

Enligt EN 17317:2020 men med modifikation av mätpunkt och ytare kompensering av område.

Varje redovisat värde är medelvärde av 4 mätpunkter.

Varje mätpunkt är mätt i på samma punkt i 0° - 90° - 180° - 270°.

Avvikelse mot standard:

Produkter med LRV variation ≥ 4 ska enligt standard ska dessa mätas på 9 provbitar i 9 mätpunkter.

Då materialet var begränsat, har vi i detta fall enbart utökat mätningen med ytterligare 4 mätpunkter i början och 4 mätpunkter slutet av planken.

BJELIN