

Vinyl Planks

Specifikacija proizvoda

ISO 10582:2017

Konstrukcija

SPC – Čvrsta polimerna jezgra – modularne otporne podne obloge

Površinska obrada

UV učvršnuti akril

ISO 10874 Class 23:

Česta uporaba u kućanstvima



ISO 10874 Class 33:

Česta uporaba u komercijalne svrhe



Opća svojstva	Bjelin Vinyl Planks	Standardna metoda ispitivanja
Debljina (mm/inča)	6.60 mm = 1/4"	EN ISO 24346:2012
Širina (mm/inča)	228.6 mm/9"	ISO 24337
Duljina (mm/inča)	1830 mm/72"	ISO 24337
Debljina sloja koji je podložen trošenju (mm/inča)	20 mil (0.55 mm)/0.02"	EN ISO 24340:2012
Broj dasaka u kutiji	5	
m ² po kutiji/ft ² po kutiji	2.09/22.46	
m ² po paleti/ft ² po paleti	100.2/1078.4	
kg/m ²	9.10	EN ISO 24346:2012
lb/ft ²	1.87	
Kutija (kg)	19.7	
Kutija (lb)	43.33	

Razredba i sigurnosna svojstva	Bjelin Vinyl Planks	Standardna metoda ispitivanja
Dimenzijska stabilnost	Zadovoljavajuće – maks. < 0,2%/ft (305 mm)	ISO 23999
Djelovanje namještaja s kotačićima	Zadovoljavajuće – 25 000 rev	ISO 4918
Zaostalo udubljenje	Zadovoljavajuće – <0,18 mm	EN ISO 24343-1:2012
Noge namještaja	Zadovoljavajuće – <0,13 mm udubljenje, 250 lb/N ²	EN ISO 16581:2019
Otpornost na kemikalije	Zadovoljavajuće	EN ISO 26987:2012
Otpornost na grebanje	Zadovoljavajuće	EN 16094
Otpornost na habanje	Zadovoljavajuće	EN 13329-Dodatak E
Statički koeficijent trenja	Suho: >0,6	EN 13893:2033
Kritični tok isijavanja	Razred 1: ≥ 0,45 W/cm ²	EN ISO 9239-1:2010
Ftalati i teški metali	Usklađeno, nisu aktivno dodani	EN 14041:2018 Dodatak E
Otpornost na udar	Zadovoljavajuće 1800 mm	EN 13329:2006+A1:2008-08, Dodatak F

Zvučna svojstva	Bjelin Vinyl Planks	Standardna metoda ispitivanja
Zvučna izolaciju od buke koraka	19 dB	EN ISO 10140
Reflektirani zvukovi hodanja	82 dB	EN 16205

Svojstva postavljanja	
Metoda postavljanja	Floating 5G Dry – plivajući pod
Upute za postavljanje	Preuzeti s bjelin.com/en/support/products/vinyl-planks
Upute za njegu i održavanje	Preuzeti s bjelin.com/en/support/products/vinyl-planks

Autorsko pravo © 2023. Vålinge inovacije. Težina i dimenzije mogu malo varirati ovisno o vanjskim okolnostima. Vålinge zadržava pravo odstupanja od težine i dimenzija navedenih u ovom tehničkom listu



BJELIN

Liteback 5G Dry patentirane su tehnologije i izumi društva Vålinge Innovation AB. Logotipi su zaštitni znakovi u vlasništvu društva Vålinge Innovation AB. Ovlaštena je uporaba takvih znakova licencirana.

sales@bjelin.com | www.bjelin.com